

堅牢度試験結果表 商品名：DSI/昇華分散染料

(地方独立行政法人 東京都立産業技術センター) 2011年9月

試験項目	試験方法		シアン		マゼンタ		イエロー		ブラック		ライトシアン		ライトマゼンタ		
耐光 (級)	JIS L 0842		3~4		6		5		5~6		3~4		6		
		変	5		4~5		5		5		5		5		
洗濯 (級)	JIS L 0844	C/Si	5	4~5	5	5	5	5	5	5	5	4~5	5	5	
	A-2号	液汚	5		5		5		5		5		5		
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860	変	5		5		5		5		5		5		
	A-1法	汚	5		5		5		5		5		5		
汗 (級)	JIS L 0848	酸	変	5		5		5		5		5		5	
			C/Si	5	5	5	4~5	5	4~5	5	5	5	5	5	4~5
		アルカリ	変	5		5		5		5		5		5	
			C/Si	5	5	5	4~5	5	4~5	5	4~5	5	5	5	5
水 (級)	JIS L0846	変	5		5		5		5		5		5		
		C/Si	5	5	5	4~5	5	4~5	5	4~5	5	5	5	4~5	
摩擦 (級)	JIS L 0849	乾	5		5		5		4~5		5		5		
		湿	5		4~5		4~5		5		5		4~5		
昇華 (級)	JIS L 0854	変	5		4~5		4~5		5		5		5		
		C/Poly	3~4	3	2~3	3~4	3~4	3~4	3~4	3	3~4	3	3~4	2~3	

堅牢度試験結果表 商品名：TPI/捺染顔料

(地方独立行政法人 東京都立産業技術センター) 2011年9月

試験項目	試験方法		シアン		マゼンタ		イエロー		ブラック		ホワイト				
耐光 (級)	JIS L 0842		3~4		6		5		5~6		3~4				
		変	5		4~5		5		5		5				
洗濯 (級)	JIS L 0844	C/Si	5	4~5	5	5	5	5	5	5	5	4~5			
	A-2号	液汚	5		5		5		5		5				
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860	変	5		5		5		5		5				
	A-1法	汚	5		5		5		5		5				
汗 (級)	JIS L 0848	酸	変	5		5		5		5		5			
			C/Si	5	5	5	4~5	5	4~5	5	5	5	5		
		アルカリ	変	5		5		5		5		5			
			C/Si	5	5	5	4~5	5	4~5	5	4~5	5	5		
水 (級)	JIS L0846	変	5		5		5		5		5				
		C/Si	5	5	5	4~5	5	4~5	5	4~5	5	5			
摩擦 (級)	JIS L 0849	乾	5		5		5		4~5		5				
		湿	5		4~5		4~5		5		5				
昇華 (級)	JIS L 0854	変	5		4~5		4~5		5		5				
		C/Poly	3~4	3	2~3	3~4	3~4	3~4	3~4	3	3~4	3			